

ASOLIT-POWDER

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων Αντικαθιστά τον ασβέστη

Ιδιότητες

Το ASOLIT-POWDER είναι μία κονία, που προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει σε αυτά την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη:

- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος.
- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την εργασιμότητά τους.
- Προσδίδει υδαταπωθητικότητα.
- Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του σοβά.
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην "κρεμάει" ο σοβάς.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των κονιαμάτων και την ανθεκτικότητά τους στον παγετό.
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας το κόστος του κονιάματος.
- Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
- Δεν προκαλεί δερματικές παθήσεις.

Πεδία εφαρμογής

Το ASOLIT-POWDER αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: μπεζ
Φαινόμενο βάρος: 1,60 kg/l

Τρόπος χρήσης

Το ASOLIT-POWDER προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη του τσιμέντου, της άμμου κλπ. υπό ανάδευση. Το μίγμα εφαρμόζεται κατά τα γνωστά με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης.

Δοσολογία

2,5-5,0 kg ανά 25 kg τσιμέντου.

Συσκευασία

Σάκοι 30 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Το ASOLIT-POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά αποτελέσματα σε τσιμεντοκονιάματα με θραυστή ή ποταμίσις άμμο.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: 10ο χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr