

ISOLAC-BLOCK GLOSS

Εξαιρετικής ποιότητας αντισκωριακό χρώμα μετάλλων για απευθείας βαφή στη σκουριά

Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας και ειδικού τύπου αντισκωριακό χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα χωρίς τη χρήση αντισκωριακού ασταριού. Προστατεύει αποτελεσματικά από τη σκουριά νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το ISOLAC-BLOCK GLOSS χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και καλυπτικότητα. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στον χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια γυαλιστερή επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOLAC-BLOCK GLOSS εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί (0,75 & 2,5 l), 5 επιπλέον αποχρώσεις του χρωματολογίου ISOLAC-DUCO (0,75 l) Βελανιδί, Κόκκινο της Φωτιάς, Μπλε Μυκόνου, Μολυβί, Πέτρα
Τύπος:	Ειδικό αλκυδικό βερνικόχρωμα
Όγκος στερεών:	41 ± 2%
Πυκνότητα: (EN ISO 2811- 1)	0,94-1,21 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση: (EN ISO 4624)	≥ 2,5 N/mm ²
Ιξώδες mPa.s: (EN ISO 2884- 2)	800-1.400 cP στους 23°C

Χρόνος στεγνώματος: 1-2 h στην αφή (EN ISO 9117)

Χρόνος επαναβαφής: 10-12 h

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με τα ειδικά διαλυτικά SM-21 ή SM-22.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από χαλαρή σκουριά, λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε γαλβανισμένα μέταλλα, ή αλουμίνιο να προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με EPOXYCOAT-AC. Μετά από 24 ώρες και εφόσον το αστάρι έχει στεγνώσει πλήρως μπορεί να ακολουθήσει το πρώτο χέρι του ISOLAC-BLOCK GLOSS.

2. Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Σε περίπτωση εφαρμογής με πινέλο ή ρολό, αραιώστε έως 3% με SM-21 και εφαρμόστε σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι airless, αραιώστε 10-15% με SM-22 και εφαρμόστε σε τέσσερις λεπτές στρώσεις με χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων περίπου 1 ώρα, αναλόγως των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

Το ISOLAC-BLOCK GLOSS καλύπτει 8-12 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

ISOLAC-BLOCK GLOSS

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ, είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-BLOCK GLOSS έχει μέγιστη περιεκτικότητα 480 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr