

ISOLAC-RUST PRIMER

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες

Ιδιότητες

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και προστατεύει αποτελεσματικά μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε νέες ή παλαιές μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το χρώμα μεταλλικών επιφανειών ISOLAC-DUCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	λευκό, γκρι, καφεκόκκινο
Τύπος:	αλκυδικό αστάρι
Πυκνότητα:	1,40 kg/l
Αντοχή σε πρόσφυση:	2,0 N/mm ²
Ιξώδες (mPa.s):	1.700 στους 23°C
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	8 h

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν από τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση, με τα ειδικά διαλυτικά SM-21 ή SM-22.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκουριές, λίπη, σαθρά υλικά ή βαφές, σκόνες κλπ. Συνιστάται πρώτα να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

2. Εφαρμογή

Το ISOLAC-RUST PRIMER εφαρμόζεται σε ένα ή δύο χέρια αραιωμένο 5-10% με SM-21 για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 10-20% με SM-22 για εφαρμογή με πιστόλι airless. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη, περίπου 8 ώρες μετά.

Αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο για υψηλότερη πρόσφυση του τελικού χρώματος. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Απόδοση

Το ISOLAC-RUST PRIMER καλύπτει έως 13 m² ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 2,5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση, ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-RUST PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα 500 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr