

ISOMAT ACRYL-STUCCO

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

Ιδιότητες

Το ISOMAT ACRYL-STUCCO είναι ένας έτοιμος προς χρήση ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και το τρίψιμο. Δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή.

Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963, ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων τύπου 3A (για αρμολόγηση και για καθολικό σπατουλάρισμα).

Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT ACRYL-STUCCO είναι ιδανικό για σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	παστώδης
Απόχρωση:	λευκό
Ειδικό βάρος:	$1,65 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
Χρόνος στεγνώματος:	1-2 h
Χρόνος επικάλυψης:	2-3 h
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C
Πρόσφυση σε γυψοσανίδα:	0,35 N/mm ²
Αντίσταση στη ρηγμάτωση:	επιτυχής
Αντοχή σε κάμψη:	300 N

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST. Όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, προτείνεται για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας αστάρωμα με το ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER-CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.

2. Εφαρμογή

Το ISOMAT ACRYL-STUCCO εφαρμόζεται τραβηχτά με σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

Μετά το σπατουλάρισμα, η τελική επιφάνεια λειαίνεται με υαλόχαρτο, ώστε να ακολουθήσει το αστάρωμα και στη συνέχεια η βαφή της.

Κατανάλωση

1,5-2,5 kg/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

Συσκευασία

Δοχεία 400 g και 800 g.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Υ, είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT ACRYL-STUCCO έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT ACRYL-STUCCO



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

3A - EN 13963

DoP No.: ISOMAT ACRYL STUCCO / 1253-03

Reaction to fire: NPD

Flexural strength: 300 N

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ &
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: 10ο χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4),
19300 Ασπρόπυργος – T 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – T 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr