

ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδατοδιαλυτό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας για εσωτερική χρήση

Ιδιότητες

Το ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ είναι ένα υδατοδιαλυτό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας για εσωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για νέες επιφάνειες ή επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα, όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες αντοχές σε πλύσιμο και λέκιασμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη απόδοση ενώ έχει πολύ καλή εργασιμότητα και άπλωμα. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Είναι σχεδόν άοσμο.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ είναι κατάλληλο για νέες επιφάνειες ή επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα, όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες αντοχές σε πλύσιμο και λέκιασμα, όπως ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια κτλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	λευκό
Τύπος:	υδατοδιαλυτό χρώμα
Ιξώδες (Poise):	25-30
Πυκνότητα:	1,60 ± 0,03 kg/l
pH:	10-11 στους +23°C
Καλυπτικότητα:	≥ 90% (για απόδοση 20 m ² /l)
Λευκότητα:	≥ 65%
Χρόνος στεγνώματος:	30-60 min στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	4-5 h
Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση.	

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

- Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-A.
- Υπάρχουσες ατέλειες στο σκυρόδεμα επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET.
- Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.

Ακολουθεί αστάρωμα με το συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι νερού ISOMAT PROFESSIONAL PRIMER, αραιωμένο 300-400% με καθαρό νερό.

Στην περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σαθρό και τρίβεται, συνιστάται η χρήση του ακρυλικού μικρονιζέ ασταριού νερού PRIMER-CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.

Επιφάνειες επιβαρυμένες με ρύπους όπως κάπνα, νικοτίνη, υδατοδιαλυτούς μαρκαδόρους, καυσαέρια, μολυβιές, ασταρώνονται με το μονωτικό ρύπων BLOCK-PRIMER.

Για την επαναβαφή επιφανειών που δεν έχουν προβλήματα δεν είναι απαραίτητο το αστάρωμα.

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις, αραιωμένο 10-20% με καθαρό νερό στην πρώτη στρώση και 10-15% στη δεύτερη. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Απόδοση

Το ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ καλύπτει περίπου 11 m²/l/στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία

Δοχεία 3 l και 9 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ, είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: 10ο χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr