

ISOXYL

Συντηρητικό ξύλου

Ιδιότητες

Εξαιρετικής ποιότητας διαφανές συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες. Διεσδύει βαθιά στο ξύλο και το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλε κηλίδες. Μπορεί να δεχθεί βαφή, έχει αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στον χρόνο, δεν ξεφλουδίζει και δεν φουσκώνει. Είναι ευκολοδούλευτο και στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Πεδία εφαρμογής

Το ISOXYL εφαρμόζεται εξωτερικά σε νέες ή παλιές ξύλινες επιφάνειες (π.χ. πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, έπιπλα κήπου κτλ.) για την προστασία τους από σαράκι, μύκητες, μπλε κηλίδες, σήψη και για την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	διαφανές
Τύπος:	συντηρητικό ξύλου
Πυκνότητα:	0,79 kg/l
Ιξώδες (mpa.s): (EN ISO 2884- 2)	15 (+23°C)
Χρόνος στεγνώματος:	12 h
Χρόνος επαναβαφής:	24 h

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με SM-25 ή με white spirit.

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ανωμαλίες θα πρέπει να λειανθούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

2. Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά το ISOXYL πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο σε δύο έως τρεις στρώσεις χωρίς αραίωση. Η κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη.

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του βερνικιού πρέπει να είναι από +10°C – +30°C.

Επίσης, μετά την εφαρμογή του ISOXYL συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων του βερνικιού ISOLUX (διαφανές ή έγχρωμο) σε σατινέ φινιρίσμα ή του βερνικιού θαλάσσης ISOLUX-MARINE (διαφανές), σε γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα, για επιπλέον προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του ξύλου, σε σατινέ φινιρίσμα.

Απόδοση

Το ISOXYL καλύπτει 14-18 m²/l ανά στρώση, αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου.

Συσκευασία – Αποχρώσεις

Δοχεία 0,75 και 2,5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε σκιερό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C, μακριά από υλικά που προκαλούν οξείδωση. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Δ, είναι 750 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOXYL έχει μέγιστη περιεκτικότητα 750 g/l ΠΟΕ.

Παρατηρήσεις

- Αριθμός αδείας: ΤΠΒ-0147/Κατηγορίες χρηστών: Για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. Ευρύτερο κοινό (μη επαγγελματίες).

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr