

Τεχνικό Φυλλάδιο

M32**Χαλαζιακή άμμος****Ιδιότητες**

Χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εποξειδική ρητίνη DUROFLOOR-11 για την παρασκευή αυτοεπιπεδούμενων εποξειδικών δαπέδων (αναλογία ανάμιξης χαλαζιακής άμμου M32 με την εποξειδική ρητίνη DUROFLOOR-11 = 1:1 κατά βάρος).

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνδυασμό με εποξειδικές ρητίνες ως υλικό στοκαρίσματος σε δάπεδα πριν την εφαρμογή των εποξειδικών δαπέδων καθώς και για την επίτευξη αντισοληθής τελικής επιφάνειας με επίταση στη νωπή στρώση της εποξειδικής ρητίνης.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σάκους των 25 kg.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr