

MULTIFILL-SMALTO 1-8

Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός

Ιδιότητες

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά, τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων στον αρμό. Δίνει λεία, γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1-8 mm.

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888 & ISO 13007-3. Αριθμός έκθεσης δοκιμής: 20/22375-905 & 20/22375-1316, APPLUS Laboratories.

Το MULTIFILL-SMALTO 1-8 έχει λάβει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration - EPD) κατόπιν αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής του. Αρ. καταχώρισης: EPD-IES-0006175, The International EPD® System.

Πεδία εφαρμογής

Είναι κατάλληλος για την αρμολόγηση πλακιδίων και φυσικών λίθων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους (κουζίνα, μπάνιο, ταρατσες, μπαλκόνια, πισίνες κ.ά.).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	τσιμεντοειδής κονία
Αποχρώσεις:	34 διαφορετικές
Απαίτηση σε νερό:	1,10 l/σακί 4 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,18 ± 0,05 kg/l
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,95 ± 0,05 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε τριβή: (EN 12808-2)	≤ 500 mm ³
Αντοχή σε θλίψη μετά από:	
• 28 ημέρες:	35,00 N/mm ²
• 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης: (EN 12808-3)	35,00 N/mm ²

Αντοχή σε κάμψη μετά από:

• 28 ημέρες: 7,50 N/mm²

• 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης: 7,50 N/mm²
(EN 12808-3)

Συρρίκνωση πήξης: ≤ 2,50 mm/m
(EN 12808-4)

Απορρόφηση νερού:

• μετά από 30 min: ≤ 0,1 g

• μετά από 240 min: ≤ 0,3 g
(EN 12808-5)

Χρόνος ζωής στο δοχείο: ≥ 2 h (+20°C)

Βατότητα: μετά από 10 h (+20°C)

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Η επιστρωμένη με πλακίδια επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή. Οι αρμοί καθαρίζονται προσεκτικά και διαβρέχονται με υγρό σφουγγάρι.

2. Εφαρμογή

Προσθέτουμε το MULTIFILL-SMALTO 1-8 στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με αναδευτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών.

Αφήνουμε το μίγμα περίπου 3 λεπτά να ωριμάσει και αναδεύουμε ξανά. Απλώνουμε το μίγμα επάνω στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα, με φορά διαγώνια προς τους αρμούς, φροντίζοντας να γεμίσουν σε όλο τους το βάθος. Το πλεόνασμα του υλικού απομακρύνεται μετά από λίγο με υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα στεγνό πανί.

Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, συνιστάται η διαβροχή του αρμών ύστερα από κάποιες ώρες και αφού ο αρμόστοκος έχει στεγνώσει.

MULTIFILL-SMALTO 1-8

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του MULTIFILL-SMALTO 1-8 εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις (οι τιμές εκφράζονται σε g/m²):

Διαστάσεις πλακιδίων (σε cm)	Πάχος αρμού			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

- Χάρτινοι σάκοι 20 kg:
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
- Πλαστικοί σάκοι 4 kg και 2 kg:
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι παραπάνω χρόνοι ζωής ισχύουν για προϊόν αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

Συσκευασία - Αποχρώσεις

Το MULTIFILL-SMALTO 1-8 προσφέρεται στις εξής 34 αποχρώσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς και συσκευασίες:

Απόχρωση	2 kg	4 kg	20 kg
01 Λευκό	•	•	•
02 Μαύρο	•	•	
03 Γκρι	•	•	•
04 Πέρλα γκρι	•	•	
05 Ανοιχτό γκρι	•	•	•
06 Μπαχάμα μπεζ	•	•	•
07 Καφεκόκκινο	•	•	
08 Καφέ	•	•	
09 Ανοιχτό καφέ	•	•	
10 Σκούρο γκρι	•	•	
11 Αιβορι	•	•	
13 Κόκκινο	•	•	
15 Μανχάταν γκρι	•	•	
16 Ανοιχτή ώχρα	•	•	
17 Ανεμώνη	•	•	
18 Πέρλα μπεζ	•	•	
19 Μόκα	•	•	
20 Κάστανο	•	•	
21 Καραμέλα	•	•	
25 Κρόκος	•	•	
29 Γκρι Ασημί	•	•	
30 Γκρι Τσιμέντου	•	•	
31 Κεραμίδι	•	•	
32 Μπλε Μυκόνου	•	•	
40 Σκούρο Καφέ	•	•	
41 Καφέ της Γης	•	•	
42 Γκρι Μπεζ	•	•	
43 Λαδί	•	•	
44 Καμηλό	•	•	
45 Άμμος	•	•	
46 Γκρι Μπλε	•	•	
47 Λιλά	•	•	
48 Ανοιχτό Κίτρινο	•	•	
49 Τυρκουάζ	•	•	

Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγματολόγιο MULTIFILL.