

Τεχνικό Φυλλάδιο

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα από fiberglass βάρους 65 g/m^2 για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών

Ιδιότητες - Πεδία εφαρμογής

Πλέγμα από fiberglass βάρους 65 g/m^2 . Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση των στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ για τη μεμβράνη του ISOFLEX κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καρέ υαλοπλέγματος: $1 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$

Βάρος υαλοπλέγματος: 65 g/m^2

Εφελκυστική αντοχή

(στημόνι/υφάδι): $730 (\pm 50) \text{ N/50 mm}$,

$565 (\pm 50) \text{ N/50 mm}$

Συσκευασία

- Ρολά $1 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ (50 m^2).
- Ρολά $10 \text{ cm} \times 50 \text{ m}$.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -10°C έως $+50^\circ\text{C}$.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr